

BOLETIM TÉCNICO

A mais completa
linha de tintas
industriais



Perfordur Primer Piso Wet

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta Epóxi de surface tolerant, curada com poliamina alifática. Produto com alto sólido, baixa viscosidade, livre de solventes orgânicos (NO VOC), de baixo odor e pronto para uso. Produto desenvolvido para aplicações onde o ambiente é extremamente úmido, com umidade Relativa de até 100%. Com excelente proteção anticorrosiva e química. Por não haver solventes em sua composição, este é um produto ecologicamente correto, não apresentando riscos ao aplicador e ao meio ambiente. Sua ótima relação custo/benefício reduz o custo de manutenção.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado como primer selador incolor para superfície de concreto, reboco de alvenaria, cimento. Possui ótima resistência química, abrasão e a água.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Código do produto: 20.314;

Componente B: 500.314;

Cor: Incolor;

Sólidos por volume (%): 100*;

Espessura seca recomendada: 125 Microns por demão;

Rendimento teórico: 8,00 m²/l, na espessura seca recomendada;

Número de demãos recomendado: 1 (uma);

Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume. Para se chegar ao rendimento prático, deduzir o percentual relativo às perdas estimadas para a condição específica da pintura e sem diluição. Considerar todas as perdas provenientes de aplicação, para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada.

Tempo de Secagem:

Temperatura da Superfície	Ao Toque	Manuseio	Intervalo Entre Demãos		Cura Final
			Mínimo	Máximo	
16°C	12 horas	24 horas	24 horas	54 horas	10 Dias
25°C	06 horas	16 horas	12 horas	48 horas	7 Dias
32°C	04 horas	12 horas	10 horas	42 horas	5 Dias

Obs.: Se o limite máximo indicado for ultrapassado será necessário lixar a superfície.

Importante: Exposição contínua a temperatura elevada poderão resultar numa diminuição da vida útil da película devido ao envelhecimento prematuro do filme. Como qualquer epóxi este produto sofre calcinação, perda de brilho e alteração de cor quando exposto a radiação solar ultravioleta.

Peso bruto aproximado por balde: Componente A: 13,790 Kg

Componente B: 9,600 Kg

Vida útil em estoque: Componente A: 24 meses

Componente B: 24 meses

Ponto de fulgor: Não Aplicável

* Devido a erros inerentes a qualquer tipo de teste, é normal obter-se uma variação de até 5% no sólido por volume.

BOLETIM TÉCNICO

A mais completa
linha de tintas
industriais



Perfordur Primer Piso Wet

ACABAMENTO RECOMENDADOS:

- Perfordur Wet N 2680;
- Perfordur Piso Wet;
- Outros acabamentos, consulte nosso **Depto. Técnico**.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Concreto Novo (como selador):

Antes de iniciar a preparação da superfície, o concreto deverá estar curado no mínimo a 28 dias.

Preparar o concreto com solução ácida ou jato abrasivo, para a remoção da nata do cal e abertura de porosidade. Em caso de dúvidas, consulte nosso **Depto. Técnico**.

Concreto velho ou liso (como selador):

Consulte nosso **Depto. Técnico**.

CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO

Temperatura da superfície: Mínima: 15° C / Máxima: 45° C

Temperatura da tinta: Mínima: 15° C / Máxima: 35° C

Umidade relativa do ar: Pode ser aplicado sem restrições de URA.

Nota: Ao aplicar o produto, procure utilizá-lo numa temperatura 3°C acima do Ponto de Orvalho. Para mais esclarecimentos, consulte nosso **Depto. Técnico**.

APLICAÇÃO

Este produto é fornecido em 2 (duas) embalagens, que formam uma unidade (componente A e B). Agite o conteúdo de cada um dos recipientes manualmente, homogeneizando-os totalmente. Adicionar o Componente B à tinta e misturar completamente, certificando-se de que o produto misturou por completo.

Para este produto não é necessário aguardar tempo de indução.

Proporção de mistura: 1,5 partes de **A** para 1 parte de **B** (volume)

Vida útil da mistura:

25° C	32° C
02 horas	01 hora

Nota: Se a vida útil da mistura for ultrapassada, o produto se torna imprestável para o uso.

Diluyente recomendado: 23.004.

Diluição: Caso necessite de diluição, utilize 23.004 (o produto encontra-se pronto para o uso).

Importante: A quantidade de diluyente pode variar, conforme o tipo de equipamento utilizado ou as condições do ambiente durante a aplicação.

Pistola Airless: Pressão – 2.500 -3.000 psi

Bico – 21 a 31

Bomba – 45:1 (mínimo)

Nota: Os dados acima, são obtidos do conjunto do nosso produto, com o tipo de equipamento fabricado por determinado fabricante. Para obter mais informações, consulte nosso **Depto. Técnico**.

Pistola Convencional: Não recomendado. Caso necessário consulte nosso **Depto. Técnico**.

Rolo: Necessita maior número de demãos para atingir a espessura desejada, não podendo ser

BOLETIM TÉCNICO

A mais completa
linha de tintas
industriais



Perfordur Primer Piso Wet

feita aplicação úmido sobre úmido com este método. Utilizar rolo de lã de baixa densidade para epóxi ou rolo sintético para epóxi. Aconselha-se despejar o volume de tinta em uma bandeja rasa, para prolongar a vida útil.

Trincha: Usar trincha para pequenos retoques, parafusos, cordões de solda, e porcas.

Importante: Reforce todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda, com trincha, para evitar falhas nestas áreas.

Solvente para limpeza: 23.004.

Limpeza: Limpar todos os equipamentos com 23.004, imediatamente após a aplicação do produto. Não deixar resíduos de tinta nas mangueiras, pistola e equipamentos utilizados para a aplicação.

Precauções: Quando o produto for utilizado, deverá ser usado equipamento de segurança. Se exposto à chama ou temperaturas elevadas o produto se decompõe, liberando gases tóxicos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso e/ou manuseio deste produto pode ser prejudicial a saúde, e provocar fogo ou explosão. Este produto destina-se à utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções contidas neste Boletim Técnico. O resultado final de uma boa pintura, depende muito dos cuidados referentes a preparação de superfície, técnicas de aplicação, condições climáticas, temperatura e umidade relativa do ar, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.

Todo o trabalho que envolver aplicação e utilização deste produto, deve ser realizado em conformidades com as normas e regulamentações nacionais de saúde, segurança e meio ambiente. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Não comer ou beber perto do local de aplicação. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve ser ventilado, evitar inalação de vapores, principalmente na aplicação com pistola, utilizando EPI (equipamento de proteção Individual), como: máscara protetora, óculos de segurança, luvas e protetor auricular.

A embalagem, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Após o uso, descontamine a embalagem através de uma lavagem completa com o mesmo solvente utilizado na diluição do produto e encaminhe para reciclagem.

Importante: Estocar o material em áreas cobertas, secas, bem ventiladas, com temperatura máxima de 40°C e identificadas. Manter o produto longe de fontes de calor e ignição, afastado de alimentos e agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas.

Periculosidade:

<u>Inflamabilidade</u>	Inflamável
<u>Toxidez (vapores)</u>	Tóxico
<u>Contato com pele</u>	Pouco Irritante

ACIDENTES

Contato com a pele: Lavar abundantemente em água e efetuar a limpeza com sabão neutro. **Contato com a roupa.** Retirar as roupas e lavá-las. **Respingos nos olhos:** Lavar imediatamente com água corrente (cerca de 10 minutos) e procurar orientação médica. **Vazamentos:** Isolar toda a área e retirar do local, fontes de ignição e/ou equipamentos que provoquem faíscas. Não Fumar próximo ao local. No caso do derramamento ser em área confinada, utilizar proteção respiratória. Absorver o material derramado com areia, pó de serra ou terra, e transferir para embalagens apropriadas. **Incêndio:** Resfriar os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Para conter o fogo usar extintores de CO₂, espuma ou pó químico.

BOLETIM TÉCNICO

A mais completa
linha de tintas
industriais



Perfordur Primer Piso Wet

**Em caso de dúvidas, consulte nosso Departamento Técnico:
(019) 3526-1109**

Ressalva:

Os dados aqui publicados: peso bruto aproximado por galão, secagem e sólidos por volume podem sofrer variações em aplicações práticas, pois foram obtidos sob condições ideais de uso, em laboratório. Já o desempenho de uma pintura depende da preparação efetuada e uniformidade da superfície. Fatores ambientais, como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas do local, método e técnica do usuário/aplicador, além de outros casos excepcionais alheios ao controle do fabricante, podem comprometer a performance do produto. Baixas temperaturas aumentam o tempo de cura do produto. Para temperaturas abaixo de 10°C, consulte nosso Depto Técnico. Poderá haver mudança de cor e/ou manchamento na película quando expostos a raios UV, em imersão ou contato com água. Esta característica não afeta o desempenho do produto. Não assumimos qualquer responsabilidade sobre danos materiais, ou pessoais, resultantes do uso incorreto dos dados acima, ou dos produtos mencionados. Assim, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada, ou sugerida, quanto a essas informações. Nossos produtos passam por testes de controle de qualidade. Portanto, suas características são asseguradas, desde que utilizados de acordo com as recomendações e se corretamente armazenados. Procuramos sempre manter atualizadas as documentações técnicas dos nossos produtos, visando o benefício do consumidor. Porém, este Boletim Técnico cancela e substitui os anteriormente divulgados, podendo ser alterado sem prévio aviso. Ressaltamos que quaisquer dúvidas de nossos consumidores podem ser esclarecidas pelo SAC – Perfortex: (019) 3526-1100.